



Spezialklebeband „Kappler ChemTape“

Prüfgrundlage: BT0,1, normalisierte Durchbruchzeit bei 0,1 µg / cm² / min nach ASTM F739

Gefahrstoff / Chemikalie	CAS	CHEM-TAPE	Wettbewerb
Aceton	67-64-1	>480 Min	imm.
Acetonitril	75-05-8	>480 Min	imm.
Kohlenstoffdisulfid	75-15-0	>480 Min	imm.
Dichlormethan	75-09-2	>480 Min	imm.
Diethylamin	109-89-7	160 Min	imm.
DMF - Dimethylformamid	68-12-2	>480 Min	imm.
Ethylacetat	141-78-6	>480 Min	imm.
n-Hexan	110-54-3	>480 Min	imm.
Methylalkohol	67-56-1	>480 Min	imm.
Nitro Benzol	98-95-3	>480 Min	imm.
Natriumhydroxid	1310-73-2	>480 Min	>480 Min
Schwefelsäure	7664-93-9	>480 Min	>480 Min
Tetrachlorethylen	127-18-4	>480 Min	imm.
Tetrahydrofuran	109-99-9	>480 Min	imm.
Toluol	108-88-3	>480 Min	imm.

imm. = sofortiger Durchbruch

Innovating your safety

ASATEX®

ASATEX® Aktiengesellschaft
August-Borsig-Str. 2
50126 Bergheim - Germany
Tel. +49 2271 4777 0
www.asatex.eu